



PANAMA

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina ai sali di cromo
Chrome tanned bovine raw hides

Pigmentata - Fiore Corretto - Tintura all'anilina passante in botte
Pigmented - Corrected Grain - Aniline through dyed

SPESSORE / THICKNESS 1.0 - 1.2 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property

Norma / Test method

Prestazioni / Performance

Solidità del colore allo strofinio a secco - 500 cicli
Dry rub fastness - 500 cycles

EN ISO 11640

≥ 4 Scala Grigi / *Grey Scale*

Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli
Wet rub fastness - 250 cycles

EN ISO 11640

≥ 3/4 Scala Grigi / *Grey Scale*

Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 80 cicli
Alkaline solution rub fastness - 80 cycles

EN ISO 11640/11641

≥ 3/4 Scala Grigi / *Grey Scale*

Solidità del colore alla luce artificiale*
*Fastness to light**

EN ISO 105-B02 (Met. 3)

≥ 5 Scala Blu / *Blue Scale*

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property

Norma / Test method

Prestazioni / Performance

Adesione della rifinitura a secco
Adhesion of finishing dry

EN ISO 11644

≥ 2 N/10mm

Resistenza alla lacerazione - strappo singolo
Tear strenght

EN ISO 3377-1

≥ 20 N

Resistenza alla flessione - 50.000 cicli
Flex resistance - 50.000 cycles

EN ISO 5402-1

Nessuna rottura / *No cracks*


Test di infiammabilità / *Flammability tests* : EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TBI 17, NFPA 260/UFAC*


L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / *Our leather is processed in conformity with REACH regulation*


* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito


Tests are performed periodically on the leather samples in accordance with the annual audit plan. The standardized production process ensures compliance with the requirement


PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE


 Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun

 Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap

 Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat

 Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment

 Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth

 Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain